المواصفة القياسية لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-150+)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	1.5 – 2.0	--
الكثافة النوعية عند حرارة 15°م	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	0.860 - 0.870	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 180	°م
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة صفر	°م
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة 40°م	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	28 - 32	**سنتي ستوك**
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة 100°م	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	4.9 – 5.5	**سنتي ستوك**
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اقل قيمة 90	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	**مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت**
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	%

Refining Resources. Fueling Progress.