GRINIU
Environmental Solutions

ISO 9001:2015

شهادة تحليل لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-150)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	نتائج التحليل	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	2.0 – 3.0	2.4/2.5	--
الكثافة النوعية عند حرارة م°15	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	0.860 - 0.870	0.865	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 180	194	م°
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة صفر	0	م°
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°40	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	28 - 32	31.5	سنتي ستوك
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°100	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	4.9 – 5.5	5.35	سنتي ستوك
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اقل قيمة 90	100	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	0.02 – 0.03	مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	صفر	%

Refining Resources. Fueling Progress.

T.C : 200-604-635 ■ C.R : 9861
ب.ض : 200-604-635 ■ س.ت : 9861
Griniu Environmental Solutions Company / شركه جرينيو للحلول البيئية
Plot No.5 Nargis Villas ▪ 5th Settlement ▪ New Cairo Egypt ▪ Sales: (+2)01003222201