المواصفة القياسية لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-150)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	2.0 – 3.0	--
الكثافة النوعية عند حرارة م°15	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	0.860 - 0.870	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 180	**م°**
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة صفر	**م°**
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°40	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	28 - 32	**سنتي ستوك**
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°100	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	4.9 – 5.5	**سنتي ستوك**
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اقل قيمة 90	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	**مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت**
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	**%**

GRINIU Environmental Solutions
Refining Resources. Fueling Progress.