المواصفة القياسية لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-300)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	2.5 – 3.5	--
الكثافة النوعية عند حرارة م°15	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	0.870 - 0.875	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 200	م°
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة صفر	م°
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°40	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	50 - 60	**سنتي ستوك**
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°100	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	7.0 – 8.0	**سنتي ستوك**
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اقل قيمة 90	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	**مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت**
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	%

GRINIU Refining Resources. Fueling Progress.