المواصفة القياسية لزيت الاساس المعاد تكريره
(SN-900)

الاختبار	طريقة الاختبار	الحدود القياسية	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافي	--
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	2.5 – 4.0	--
الكثافة النوعية عند حرارة م°15	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	Reported	--
درجة الوميض	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	اقل قيمة 240	م°
درجة الانسكاب	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	اقصي قيمة صفر	م°
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°40	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	Reported	سنتي ستوك
اللزوجة الكينماتيكية عند حرارة م°100	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	20 – 21.5	سنتي ستوك
معامل اللزوجة	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	اكبر من 110	--
الحامضية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 974	اقصي قيمة 0.05	مل جم من هيدروكسيد البوتاسيوم / جم من الزيت
نسبة الماء	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 6304	صفر	%

GRINIU Refining Resources. Fueling Progress.